



PRECOLL PRECONCRETOS DEL LLANO S.A.S.

NIT. 822.005.334-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POSTES

SEGMENTO: BAJA Tensión (8–10 m)

DIMENSIÓN (LONG. X CARGA)	8X510	8X750	8X1050	9X510	9X1050	10X510	10X750	10X1050
Longitud total (m)	8	8	8	9	9	10	10	10
Diámetro de la cima (cm)	14	14	19	14	19	14	14	19
Diámetro en la base (cm)	26,0	26,0	31,0	27,5	32,5	29,0	29,0	34,0
Peso total (kg)	585	765	945	800	1025	885	998	1110
Resistencia Mín. Concreto (kg/cm²)	336	336	336	336	336	336	336	336
Lim. Fluencial Mín. Acero fy (KG/CM²)	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Tipo de acero refuerzo longitudinal	W-60	W-60	W-60	W-60	W-60	W-60	W-60	W-60
Tipo de acero espirales o aros.	A-37	A-37	A-37	A-37	A-37	A-37	A-37	A-37
Carga mínima de rotura (Kgf)	510	750	1050	510	1050	510	750	1050

NOTA: LOS POSTES SE FABRICAN DE ACUERDO A LA NTC 1329.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Km. 5.7 Vía a Acacias - Villavicencio - Meta Cel: 3156493227 - 3207759226

Pág. Web: www.precoll.com.co E-mails: precoll6@yahoo.com - cotizaciones@precoll.com.co